



OLI – CRYL 2K Mehrschichtlack 25.50

Opis produktu

Akrylowy lakier dwuskładnikowy, szybkoschnący, światłochronny o dobrej odporności na wpływy chemiczne oraz bardzo wysokiej odporności na czynniki mechaniczne. Szczególnie nadaje się do wykańczania powierzchni jasnych gatunków drewna i fornirów z efektem otwartych por. Zalecany przy wykańczaniu mebli kuchennych i biurowych oraz jako warstwa ochronna na kolorowe lakiery kryjące (emalie).

Właściwości

- wysoka mechaniczna i chemiczna odporność
- efekt otwartych por
- bez aromatów
- światłochronny
- szybkoschnący

Obowiązujące normy

- DIN 4102 B1 (trudnozapałność)
- DIN 68861 (odporność chemiczna)
- Z – DIN 53160 (kontakt ze śliną i potem)
- DIN EN 71 – 3 (metale ciężkie)
- Wolny od formaldehydu
- Wolny od aromatów

Oznaczenie handlowe

Stopień połysku	mat		622 611 04
	jedwabisty mat		622 610 08
	jedwabisty połysk		622 612 00
Wielkość opakowania	30/10 /5 ltr		
Utwardzacz	OLI – CRYL Härter	11.4	621 627 04
Rozcieńczalnik	V 15		919 667 01

Dane techniczne

Lepkość handlowa	DIN 4 mm/	30 – 35 s
Żywotność		8 h
Oryginalne opakowanie		12 miesięcy
Rozcieńczalnik	V- 15	
Utwardzacz	11.4/ 11:1	
Stosunek mieszania	10 : 1/ 7:1	
Schnięcie/ utwardzanie (przy 20°C i 65% wilg.wzgl.powietrza)		
Pyłosuchość	ok. 20 min	
Szlifowalność	1 – 1,5 h	
Sztaplowanie	przez noc	

Metody nakładania



Lepkość robocza: DIN 4 mm / 20 – 25 s
Ciśnienie natrysku: 2,5 – 3,5 bar
Dysza natryskowa: 1,5 – 2,2 mm
Zużycie: 100 – 120 g/m²



Lepkość robocza: DIN 4 mm / 25 – 35 s
Ciśnienie natrysku: 100 – 150 bar
Dysza natryskowa: 0,23 – 0,28 mm
Zużycie: 100 – 120 g/m²

Uwagi

Przed użyciem zawartość opakowania dobrze wymieszać, utwardzacz jest wrażliwy na wilgoć dlatego po pobraniu materiału natychmiast z powrotem zamknąć. Każdorazowo po międzyszlifie operacyjnym lakierów dwuskładnikowych powinno nastąpić bezpośrednio następne lakierowanie. Niskie temperatury spowalniają, uniemożliwiają przebieg schnięcia i utwardzania lakierów akrylowych. Należy unikać temperatur poniżej + 15 °C.

Przykład zastosowania

Lada sklepowa, klon naturalny, jedwabisty mat.



Stopniowy szlif, ziarnistość 120-180



OLI-CRYL 2K Mehrschichtlack 25.50-3
100-120 g/m²



Schnięcie 1 – 1,5 h



Międzyszlif, ziarnistość 280



OLI-CRYL 2K Mehrschichtlack 25.50-3
100 g/m²



Pyłosuchość 20 minut
Pakowanie przez noc